Mode d'emploi
Dentasil

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

Dentasil est un isolant et un protecteur des dents, à base de silicone A à faible viscosité. La double cartouche supprime le mélange manuel et permet d'économiser le matériau.
Grâce à sa haute dureté finale de 65 Shore-A, c'est un excellent matériau pour le revêtement secondaire des dents en résine dont il assure une parfaite tenue dans la cuvette, tout en restant élastique.

1. Domaine d'application
- Isolation de la résine prothétique avec les procédés de pressée et d'injection.
- Protection des dents en résine, des zones interdentaires et gingivales contre l'adhérence du plâtre
- Protection de la résine prothétique contre les méfaits de la vapeur d'eau.

2. Mise en oeuvre
Retirer le capuchon de la double cartouche et monter la canule de mélange. Insérer la double cartouche dans le pistolet (N° de cde 320 0044 0). En appuyant de manière régulière sur le piston, le matériau est acheminé dans la canule et automatiquement mélangé. Avec une nouvelle cartouche, jeter le premier jet de matériau de 1 cm de longueur, car pour des raisons techniques liées à la fabrication, il se peut que les deux moitiés de cartouche ne contiennent pas exactement la même quantité de matériau.
Avec la canule, répartir Dentasil en couche régulière sur les faces vestibulaires et palatines/linguales des dents. Incorporer également les espaces interdentaires et les zones gingivales Attention à ne pas inclure de bulles d' air. Les faces occlusales et les bords incisifs doivent rester dégagés afin de garantir un appui occlusal des dents. Les zones assez larges à la base de la prothèse, par ex. les zones palatines, peuvent également être recouvertes de Dentasil : la résine de base n'en sera que plus lisse. Beaucoup de temps sera ainsi gagné lors du dégrossissage. L'épaisseur de la couche de silicone doit être d'environ 2 mm.

Créer des contre-dépouilles dans le silicone encore tendre, en utilisant par ex. une spatule à cire. Lorsque Dentasil a durci et n'est plus collant en surface, le travail peut se poursuivre avec la mise en revêtement.
Ensuite, ébouillanter la cire comme à l'accoutumée. Les contre-dépouilles assurent un bon ancrage dans le plâtre.

Lors du démoulage de la prothèse polymérisée ou injectée, la pellicule de protection Dentasil se retire facilement des dents. Un modelage soigneux élimine le dégrossissage des zones interdentaires et gingivales.

3. Données techniques
Temps de manipulation : env. 90 s. à 23° C (une température plus élevée réduit le temps de manipulation)
Temps de sculpture: env. 7 mn.
Dureté finale: au bout de 17 mn

4. Consignes de stockage et durée de conservation
4.1 Stockage
Stocker Dentasil au sec et au frais (pas au delà de 28° C), remettre le capuchon d'origine sur la cartouche après usage, protéger des rayons du soleil.
4.2 Durée de conservation
Dentasil se conserve à température ambiante (pas au delà de 28°C) dans son emballage d'origine non ouvert pendant 2 ans, à partir de la date de livraison.

5. Consignes de sécurité et identification des dangers
Après contact cutané, laver abondamment à l'eau et au savon. Après contact oculaire, rincer abondamment à l'eau.

7. Divers
Les indications contenues dans ce mode d’emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous vous conseillons donc de relire ce mode d’emploi avant d’utiliser une nouvelle boîte.
Ce mode d’emploi concerne Dentasil N° de cde 520 0029 6.

bredent
Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

édition: 04.10.02/0F